

UNITED INDUSTRIES



美国联合工业有限公司生产的不锈钢管尺寸

以下是美国联合工业有限公司销售得最好的一些不锈钢管尺寸，这些尺寸的钢管是我们经常生产和销售的，所以备有库存并可随时发运。如您欲下单，请致电：+1-608-365-8891，或致电我们在中国上海的代表处：+86-21-61038556/8557，或直接登陆我们的主页：

www.unitedindustries.com

外径尺寸

英寸	毫米	英寸	毫米
.375	9.525	2.250	57.150
.500	12.700	2.312	58.725
.625	15.875	2.362	60.000
.675	17.145	2.375	60.325
.750	19.050	2.382	60.503
.840	21.336	2.500	63.500
.875	22.225	2.625	66.675
1.000	25.400	2.750	69.850
1.062	26.975	2.875	73.025
1.125	28.575	3.000	76.200
1.250	31.750	3.250	82.550
1.315	33.401	3.500	88.900
1.375	34.925	3.613	91.770
1.500	38.100	3.750	95.250
1.625	41.275	4.000	101.600
1.681	42.698	4.138	105.105
1.750	44.450	4.378	111.201
1.770	44.958	4.500	114.300
1.875	47.625	4.760	120.900
1.900	48.260	4.934	125.324
1.913	48.590	5.000	127.000
1.969	50.001	5.370	136.400
2.000	50.800	5.500	139.700
2.125	53.975	6.000	152.400

我们的钢管可激光焊或TIG亚弧焊，可退火处理或不退火处理，抛光处理或不抛光处理（焊后不锈钢管），钢管的壁厚可以在0.020"-0.145"（0.51mm-3.68mm）；其它尺寸可以根据客户要求定做。钢管型号包括了304, 304L, 316, 316L, 321, 409, 439, 18CB, 12SR, 29-4C, 441, 444, 以及其它型号。我司拥有大批量的符合3A品质认证的卫生级不锈钢管库存，外径尺寸包括：1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 和6"（12.7mm, 19.05mm, 25.4mm, 38.1mm, 50.8mm, 63.5mm, 76.2mm, 101.6mm, 152.4mm），这些钢管都经过机械抛光处理或电化学抛光处理。

卓越的质量标准

卓越的质量标准

美国联合工业有限公司生产的不锈钢管化学成份

奥氏体不锈钢系列 (ASTM A240标准的要求)

元素	T304	T304L	T316	T316L	T321
C (最大值)	0.080%	0.030%	0.080%	0.030%	0.080%
Mn (最大值)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P (最大值)	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
S (最大值)	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
Si (最大值)	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750
Cr	18.00-20.00	18.00-20.00	16.00-18.00	16.00-18.00	17.00-19.00
Ni	8.00-10.50	8.00-12.00	10.00-14.00	10.00-14.00	9.00-12.00
其他元素	(N)0.10最大值	(N)0.10最大值	(Mo)2.00-3.00 (N)0.10最大值	(Mo)2.00-3.00 (N)0.10最大值	(Ti)5x(C+N) 最小值;0.070最大值 (N)0.10最大值

铁素体不锈钢系列

元素	T409	T439	T441HP (典型值%)	AK Steel 18CRCB	AK Steel 18SR	Allegheny Ludlum AL29-4C
C (最大值)	0.030	0.030	0.009	0.030	0.100	0.020
Mn (最大值)	1.00	1.00	0.35	1.00	1.00	0.50
P (最大值)	0.040	0.040	0.023	0.040	0.045	0.030
S (最大值)	0.020	0.030	0.002	0.030	0.045	0.010
Si (最大值)	1.00	1.00	0.34	1.00	0.50-1.40	0.35
Cr	10.50-11.70	17.00-19.00	18.00	17.50-19.50	18.00-19.00	29.00
Ni	0.50最大值	0.050最大值	0.30	1.00最大值	1.00最大值	0.30
其他元素	(Ti)6xC+N(最小值) .050最大值; Cb 0.17 (N)0.030	(Ti)0.20+4 (C+N) 最小值 1.10最大值 (Al)0.15 (N)0.030	(Ti)0.29 (Cb) 0.71 (N)0.030 (Al)0.05	(Ti)0.10-0.50 (Nb) 0.30-0.90	(Al)1.60-2.70 (Ti) .15-.80	(Mo)4.00 (N)0.02 (Nb)0.20 (Co)0.030 剩余部分为铁

上述数值是标准数值, 如果您需要特殊成份的数据或更详细的数据, 请联系美国联合工业有限公司。我们可以根据您的需要, 提供其它类型不锈钢的化学成分(%)的查询。上述信息在其公布之日时为准确的、有效的, 如有修改恕不另行通知, 正式数据应以最新修改的为准。

ISO/TS19649:2002 质量管理体系

UNITED INDUSTRIES



United Industries, Inc.
1546 Henry Avenue
Beloit, Wisconsin 53511
Phone: +1 608 365 8891
Fax: +1 608 365 1259
www.unitedindustries.com

United Stainless, Inc.
95 Lakeview Drive
Selmer, Tennessee 38375

美国联星公司上海代表处
中国上海市南京西路1266号
恒隆广场39楼
邮编: 200040
电话: +86 21 6103 8556/8557
传真: +86 21 6288 3988